



Coated Folding Boxboard with Kraft Back Cartulinas Estucadas Reverso Café

Basis Weight Gramaje TAPPI 410		Stiffness Taber 15° Rigidez TAPPI 489		Stiffness Taber 15° Rigidez TAPPI 489		Caliper Espesor TAPPI 411	
g/m ²	lb/MSF	gf - cm		mN x M		Pts	µm
		CD	MD	CD	MD		
180	37	28	56	2,7	5,5	11,0	280
200	41	40	80	3,9	7,8	12,4	315
225	46	54	108	5,3	10,6	14,4	366
245	50	65	136	6,4	13,3	15,7	400
255	52	79	163	7,7	16,0	17,0	432
265	54	95	197	9,3	19,3	18,0	457
285	58	120	250	11,8	24,5	20,0	508
295	60	127	268	12,5	26,3	21,0	533
310	63	152	319	14,9	31,3	22,0	559
330	68	187	391	18,3	38,3	24,0	610
345	71	210	448	20,6	43,9	26,0	660
370	76	250	532	24,5	52,2	28,0	711
+/-5%		-10%		-10%		+/-5%	

*Only as reference / Valores referenciales

Smoothness / Lisura **PPS (µm)**
TAPPI 555 1,0 + 0,5

Brightness / Blancura **Top (% GE)**
TAPPI 525 / ISO 2470 83±2

Cobb (1min) **Top (g/m²)**
TAPPI 441 ≤45

Cobb (2min) **Back (g/m²)**
TAPPI 441 ≤80

Moisture / Humedad **(%)**
TAPPI 412 6,5 - 9,5

Notes / Notas:

- 1.- Test climate 23+/-1°C and 50+/-2% RH, (TAPPI 402) / Las condiciones atmosféricas de los ensayos son 50 +/-2% de H.R y 23 +/- 1°C
- 2.- Tolerances based upon 95% confidence limits, (for pallets or reels) / Las tolerancias especificadas para cada uno de los ensayos se garantizan para el 95% del lote, ya sea en hojas o rollos en base a muestreo representativo.
- 3.- All specifications mentioned above may be subject to technical changes. / Todas las especificaciones aquí entregadas pueden ser sujetas a cambios técnicos.

Delivery specifications / Especificaciones de entrega

Sheets and reels cutting specifications*

Especificaciones de corte para pliegos y rollos*

Reels Rollos	Width / Ancho Diameter / Diámetro Core / Bobina	Min.	Máx.
		20,5 in (520 mm)	94,5 in (2.400 mm)
Sheets Hojas	Width x Length Ancho x Largo	15,7 x 15,7 in 400 x 400 mm	47,2 x 55,1 in 1.200 x 1.400 mm
	Height / Altura	39,4 in (1.000 mm)	67,7 in (1.720 mm)
		12 in (305 mm)	

* For other dimensions please contact our offices.
* Para otros formatos consultar en nuestras oficinas.

Tolerances / Tolerancias:

Reel width / Ancho rollo	-39,4/+39,4 mills (-1/+1 mm)
Reel diameter / Diámetro de rollo	-196,9 / 196,9 mills (-5/+5 mm)
Running meters / Metros lineales	-1%
Number of sheets / Número de hojas	-1%
Sheet width / Ancho hoja	+19,7 mills (0,5 mm)
Sheet length / Largo hoja	+39,4 mills (1,0 mm)

* For dimension over 1.000 mm, the tolerance is 0,1%
* Para dimensiones mayores a 1.000 mm, la tolerancia es 0,1%

CMPC Biopackaging Boxboard

Agustinas 1343 Piso 5, Santiago Chile

Tel.: (56 2) 2441 2020 • Fax: (56 2) 2672 34 50

e-mail: cartulinas-cmpc@gerencia.cmpc.cl

boxboard.cmpcbiopackaging.com



Issued / Fecha de especificación:
January 2020/Enero 2020

The mark of responsible forestry

Look for FSC® certified products

